

SEMICONDUCTOR DEVICE

IN SAKAMOTO MITSURU

PA NEC CORP. JP (CO 000423)

PI JP05235335 A 19930910 Heisei

AI ~~JP1992-34284~~ (JP04031203 Heisei) 19920219

SO PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Unexamined Applications, Section: E, Sect.
No.

1478, Vol. 17, No. 687, P. 128 (19931216)

IC ICM (5) H01L029-784

CC 42.2 ELECTRON - Solid state component

CT R097 ELECTRONIC MATERIAL - MOS (Insulated gate type element)

R100 ELECTRONIC MATERIAL - Ion implantation

AB PURPOSE: To control work function difference with a silicon substrate
at a

small value, and to control threshold voltage easily by using a polycrystalline silicon-germanium alloy film as a part of the gate electrode of an insulated-gate field-effect transistor.

CONSTITUTION: A polycrystalline silicon-germanium alloy ($Si_{1-x}Ge_x$) is formed onto the surface of an n-type silicon substrate 11 while

holding a

gate oxide film 14, and a gate electrode 12 is formed through

patterning.

The ions of BF_2 or B are implanted while employing the gate electrode

as a

mask, and p+ regions 13 as source-drain are shaped. A p-well 20 is formed

to the surface of an n-type silicon substrate 21 through the

implantation

of phosphorus ions and heat treatment. Gate electrodes 12A, 12B

composed

of a polycrystalline $Si_{1-x}Ge_x$ film containing boron are formed

through

the gate oxide films 14. An n+ type region 23 is shaped through the

implantation of As ions. A p-channel transistor is formed by shaping

the

gate electrode 1

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

第2876866号

(45) 発行日 平成11年(1999) 3月31日

(24) 登録日 平成11年(1999) 1月22日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号

F I

H 0 1 L 29/78
29/43

H 0 1 L 29/78
29/46

S 0 1 G
A

請求項の数6 (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平4-31203

(22) 出願日 平成4年(1992) 2月19日

(65) 公開番号 特開平5-235335

(43) 公開日 平成5年(1993) 9月10日

審査請求日 平成8年(1996) 2月29日

(73) 特許権者 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 坂本 亮

東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式会社内

(74) 代理人 弁理士 坂本 直樹 (外2名)

審査官 宮崎 國子

(56) 参考文献 特開 平4-25176 (J P, A)

特開 平3-205830 (J P, A)

(58) 調査した分野(Int.Cl.⁸, D B名)

H01L 29/78

H01L 29/43

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリコン基板上に形成する絶縁ゲート電界効果トランジスタのゲート電極の少くとも一部に多結晶シリコン・ゲルマニウム ($\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$) 合金膜を用い、前記合金膜中のゲルマニウム組成比 x が 0.3 ~ 0.8 となるようにしていることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 シリコン基板上に形成する絶縁ゲート電界効果トランジスタのゲート電極の少くとも一部に $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 合金膜を用い、前記合金膜に p 型不純物と n 型不純物とをドーピングしていることを特徴とする半導体装置。

【請求項3】 シリコン基板上に形成する絶縁ゲート電界効果トランジスタのゲート電極が $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 合金膜上に金属膜を配置した 2 層構造になっていることを特

徴とする半導体装置。

【請求項4】 シリコン基板上に形成する絶縁ゲート電界効果トランジスタのゲート電極が $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 合金膜上に金属膜を配置した 2 層構造になっていることを特徴とする請求項2記載の半導体装置。

【請求項5】 前記 $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 合金膜中のゲルマニウム組成比 x が 0.3 ~ 0.8 であることを特徴とする請求項2、請求項3または請求項4記載の半導体装置。

【請求項6】 前記金属膜は高融点金属或いはそれらのシリサイドであることを特徴とする請求項3、請求項4または請求項5記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は半導体装置に関し、特に絶縁ゲート電界効果トランジスタのゲート電極の構造に

関する。

【0002】

【従来の技術】現在半導体集積回路に使用されている半導体素子の一つである絶縁ゲート電界効果トランジスタ（以下MOSFETと呼ぶ）のゲート電極には、n型不純物を含む多結晶シリコン膜が広く用いられている。更にゲート電極の電気抵抗を下げるために、上記多結晶シリコン膜上にタングステンシリサイド、モリブデンシリサイド等の高融点金属シリサイド膜を被覆した構造のゲート電極も広く採用されてきている。

【0003】これ等のゲート電極材料の選択には、MOSFETの製造の容易さ及び信頼性向上が重要な要素となっている。しかし今後半導体装置の高集積化、高速度

化が進むと、ゲート電極材料とシリコン半導体基板材料間の仕事関数差制御が重要となってくる。これは後述するようにMOSFETのしきい値電圧（ V_{th} ）制御にこの仕事関数差が深く関係するからである。

【0004】この仕事関数差制御の観点より、ゲート電極材料として高融点金属であるタングステンの使用の有効性がナオキ（Naoki）等によりIEDMテクニカルダイジェスト（Technical Digest）242頁（1988年）に報告されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】MOSFETのしきい値電圧 V_{th} は次の（1）式で与えられる。即ち、

【0006】

$$V_{TH} = V_{FB} \pm |2\phi_{Fi}| \pm \frac{\sqrt{K_s \epsilon_0 q N |2\phi_{Fi}|}}{C_0} \dots (1)$$

【0007】但し $V_{FB} = \phi_{ms} - Q_{ss}/C_0$ である。

【0008】ここで V_{FB} はフラットバンド電圧、 ϕ_{Fi} はシリコン半導体のバンド構造に於けるミッドギャップ単位とフェルミ準位の電位差、 K_s 及び N はシリコン半導体の比誘電率及び含有不純物量、 C_0 はゲート絶縁膜の単位面積当りの容量、 ϵ_0 、 q はそれぞれ真空の誘電率、電荷素量、 Q_{ss} はゲート絶縁膜中の単位面積当りの実効表面電荷量、 ϕ_{ms} はゲート電極材料とシリコン半導体との仕事関数差である。（1）式に於いて正負符号はそれぞれnチャネル、pチャネルMOSFETの場合に相当する。

【0009】図6に示すMOS（Metal Oxide Semiconductor）構造のバンド構造でわかるように、 ϕ_{ms} は $(E_F - E_{rg})$ で表わすことができる。ゲート電極材料がp型多結晶シリコンの場合、ゲート電極のフェルミレベル E_{rg} がコンダクションバンド端 E_c レベルに近いと、nチャネル（p型シリコン半導体使用）MOSFETの場合 ϕ_{ms} が負の方向に増大する。このため一定の V_{th} （正の値）を得るためには $|2\phi_{Fi}|$ 、 N を増加させることが必要となる。これ等は共にアクセプタ不純物量を増加させることであり、電子移動度を低下させ回路動作速度を低減させる。

【0010】反対にゲート電極材料がp型多結晶シリコンの場合、 E_{rg} レベルがバレンスバンド端 E_v レベルに近くなるため、nチャネルMOSFETには好都合であるが、pチャネル（n型シリコン半導体使用）MOSFETの場合 ϕ_{ms} が正の方向に増大する。この場合も一定の V_{th} （負の値）を得るためにはドナー不純物濃度を増加させる必要が生じ、上記と同様な問題が生じる。

【0011】この問題は、半導体装置の高集積化に伴うゲート絶縁膜厚の減少、即ち C_0 値の増加と共に顕在化する。これは（1）式でわかるように C_0 値が増加すると、 N 値、即ち不純物濃度のより増大化が必要となるためである。

【0012】このような多結晶シリコン膜からなるゲート電極に対し、高融点金属であるタングステンは、 E_{rg} がシリコン半導体基板のミッドギャップ単位 E_i のあたりに位置するためnチャネル、pチャネル両方共に好都合であるが、ゲート絶縁膜として用いられる二酸化シリコン膜との反応が強く、この二酸化シリコン膜の絶縁性劣化を惹き起こし易いこと及び、密着性の悪さ等で使用が難しい。

【0013】

【課題を解決するための手段】これ等の問題を解決するために本発明に於いては、ゲート電極に多結晶構造のシリコン・ゲルマニウム合金材料を用いる。又この合金に導電性をもたせる目的でp型或いはn型不純物をドーピングする。更にこの多結晶シリコン・ゲルマニウム合金材料を用いたゲート電極の電気抵抗を下げるために、ゲート電極を金属薄膜/多結晶シリコン・ゲルマニウム合金膜の2層構造とするものである。

【0014】

【実施例】次に本発明について図面を参照して説明する。図1（a）、（b）は本発明の第1の実施例のシリコン半導体素子の断面図であり、前者はpチャネルMOSFET、後者はCMOSFET構造をそれぞれ示す。以下製造方法と共に説明する。

【0015】まず図1（a）に示す様に、比抵抗が $10\Omega\text{-cm}$ 、面方位（100）のn型シリコン基板11表面にゲート酸化膜14を挟んで膜厚 $200\sim 400\text{nm}$ の多結晶シリコン・ゲルマニウム合金（ $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ ）膜をCVD法により形成したのち、バタニングしてゲート電極を形成する。この多結晶シリコン $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 膜からなるゲート電極12中には、ボロンを濃度にして $10^{17}\sim 10^{21}/\text{cm}^3$ 含有させ導電性をもたせる。このゲート電極12中へのボロン不純物のドーピングは、CVD法による成膜時、 B_2H_6 ガスを混入させる方法或いはボロンイオン注入法により行う。なお、C

eの値xについては後述する。

【0016】次にこのゲート電極12をマスクとし、BF₂取いはBイオン注入を行い、ソース・ドレインとなるp⁺領域13を形成する。ここでBイオン注入エネルギーEを20keV、ドーズ量φを $1 \times 10^{15} \sim 5 \times 10^{15}/\text{cm}^2$ 条件で行えば、ゲート電極12にも同時にボロンをドーピングすることが可能である。

【0017】次に図1(b)で本発明をCMOSFETに適用する場合について説明する。図1(b)に示すように、比抵抗が $10\Omega\text{-cm}$ 、面方位(100)のn型シリコン基板21の表面にpウェル20をリンのイオン注入及びその後の熱処理で形成する。次でゲート酸化膜14を介してボロンを含有する多結晶Si_{1-x}Ge_x膜からなるゲート電極12A、12Bを図1(a)で説明した手法でもって形成する。次にAsイオン注入をイオン注入エネルギーEを50keV、ドーズ量φを $1 \times 10^{15} \sim 5 \times 10^{15}/\text{cm}^2$ 条件で行いn⁺型領域23を設ける。

【0018】ここでnチャネルトランジスタのソース・ドレイン領域となるn⁺型領域23は、ゲート電極12Bに自己整合的に形成されるため、n⁺型領域23形成用Asイオンはゲート電極12B中にも導入される。このためゲート電極12B中のボロン含有量は、Asイオン注入時に導入されるAs量より多くしておく必要がある。pチャネルトランジスタは図1(a)で説明した方法と同じ方法により、多結晶Si_{1-x}Ge_x膜からなるゲート電極12A、p⁺型領域13A等を設けて形成する。

【0019】次にp⁺型の多結晶シリコンSi_{1-x}Ge_x材料をゲート電極に用いる場合の効果について図2及び図3を用いて説明する。図2はp⁺型多結晶Si_{1-x}Ge_x膜をゲート電極とした場合のMOS構造のフラットバンド状態でのバンド構造を示す。

【0020】前記(1)式のフラットバンド電圧V_{FB}は、図2に示したn型シリコン基板中のフェルミレベルE_{F1}とp⁺型多結晶Si_{1-x}Ge_x膜からなるゲート電極中のフェルミレベルE_{F2}の差、即ち $V_{FB} = E_{F1} - E_{F2}$ で表わされる。このV_{FB}は一般に正の値をもつが、先述したpチャネルトランジスタの場合負の値の方が好ましい。多結晶Si_{1-x}Ge_x材料の場合Ge量の増加と共にバレンスバンド端のレベルE_{v2}が特に上がり、バンド幅が狭くなることが知られている。これに伴いp⁺型Si_{1-x}Ge_x膜のゲート電極中のフェルミレベルE_{F2}も上昇する。このために図3に示すように、ゲルマニウム含有量xの増加と共にフラットバンド電圧V_{FB}は低下し、 $0.3 < x$ で負の値をもつようになる。

【0021】nチャネルトランジスタの場合のp型シリコン基板では、フェルミレベルE_{F1}はミッドギャップ準位E_nより下に位置するため、p⁺型多結晶シリコンSi_{1-x}Ge_x膜のゲート電極中のフェルミレベルE_{F2}と

近くなる。このため従来のn⁺型多結晶シリコンからなるゲート電極の場合よりV_{FB}は正の方向で大きくV_{TH}制御も容易である。

【0022】図4は本発明の第2の実施例の断面図である。

【0023】図4に示すように、比抵抗 $5\Omega\text{-cm}$ 、面方位(100)のp型シリコン基板31の表面にゲート酸化膜14を介して厚さ50~200nmのp⁺型多結晶Si_{1-x}Ge_x膜32を第1の実施例で述べた手法で形成する。更にこのp⁺型多結晶Si_{1-x}Ge_x膜32を被覆するように、厚さ100~200nmのタングステン膜34をスパッタ法又はCVD法により形成する。タングステン膜の代わりに、他の高融点金属膜、或いはそのシリサイド膜を用いてもよい。次でタングステン膜34とp⁺型多結晶Si_{1-x}Ge_x膜32をパターンニングしてゲート電極を形成する。

【0024】次にAsのイオン注入を注入エネルギーEを50keV、ドーズ量φを $1 \times 10^{15} \sim 5 \times 10^{15}/\text{cm}^2$ 条件で行う。このようにしてn⁺型領域(ソース・ドレイン領域)33を形成する。これでp⁺型多結晶Si_{1-x}Ge_x膜/タングステン膜をゲート電極としたnチャネルMOSFETが完成する。このように2層構造のゲート電極にすることで、第1の実施例で示した効果に加え、ゲート電極の低抵抗比が可能になる。

【0025】図5は本発明の第3の実施例の断面図であり、ゲート電極の構造は図4で説明したものと同一であるが、MOSFETをSOI(Silicon on Insulator)上に搭載する場合である。

【0026】シリコン基板41上に厚さ0.4~1μmの厚いシリコン酸化膜42を形成し、その上に貼り合わせ方法により薄い単結晶シリコン層を例えば膜厚50~80nmに形成する。このSOI層の一部を熱酸化し素子分離酸化膜44を形成した後、図4に示した方法でp⁺型多結晶Si_{1-x}Ge_x膜32とタングステン膜34からなるゲート電極を設ける。

【0027】次に不純物としてAs或いはボロンをドーピングし、ソース・ドレイン領域43を形成してチャネル領域45と区別し、nチャネル或いはpチャネルトランジスタを構成する。

【0028】このようなSOI上に搭載したMOSFETの場合、チャネル領域45は完全に空乏層化して用いられると共に、その直下に厚いシリコン酸化膜42が存在するために、しきい値電圧V_{TH}の絶対値が低下する。p⁺型多結晶Si_{1-x}Ge_x膜の使用は、このV_{TH}の絶対値低下を抑制する働きをするため、よりその効果を発揮する。更にSOI搭載のMOSFETはショートチャネル効果の低減、パルスルーの低減及び高速度化等をもたらすため、チャネル長 $1/4\mu\text{m}$ 以下の超微細MOSFETとして最適な構造を有し、ゲート電極にp⁺型多結晶Si_{1-x}Ge_x膜を用いることで、その異現が容

めとなる。

【0029】上記実施例においてはゲート電極に用いる多結晶 $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 材料にボロンをドーピングした p^+ 型 $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 膜について述べたが、As、P等のドーピングで n^+ 型 $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 膜を用いても、その効果は小さいが同様に有効となる。

【0030】

【発明の効果】以上説明したように本発明では、MOSFETのゲート電極として多結晶の $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 材料を用いそのバンド構造での禁制帯幅を狭めることで、シリコン基板との仕事関数差を小さく制御することが容易になる。このためMOSFETのしきい値電圧 V_{th} の制御が簡単となり、更にMOSFETの微細化に伴うシリコン基板中の不純物量の増加を不必要にできる。


【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の断面図。


【図2】第1の実施例におけるMOS構造のフラットバンド状態でのバンド構造を示す模式図。

【図3】実施例におけるゲート電極のゲルマニウム含有量とフラットバンド電圧との関係を示す図。

【図3】



【図5】



【図4】本発明の第2の実施例の断面図。


【図5】本発明の第3の実施例の断面図。

【図6】従来のMOS構造のバンド構造を示す模式図。


【符号の説明】

- 11, 21 n型シリコン基板
- 12, 12A, 12B ゲート電極
- 13, 13A p^+ 型領域
- 14 ゲート酸化膜
- 20 pウェル
- 23 n^+ 型領域
- 31 p型シリコン基板
- 32 多結晶 $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 膜
- 33 n^+ 型領域
- 34 タングステン膜
- 41 シリコン基板
- 42 シリコン酸化膜
- 43 ソース・ドレイン領域
- 44 素子分離酸化膜
- 45 チャンネル領域


【図4】



【図1】




【図2】



E_c : コンダクションバンド端
 E_v : バレーンスバンド端
 E_f : フェルミレベル
 E_d : ミッドギャップ準位

【図6】



E_c : コンダクションバンド端
 E_v : バレーンスバンド端
 E_f : フェルミレベル
 E_d : ミッドギャップ準位